

## SPS Alu Primer Black

Revisión: 28/08/2019

Página 1 De 1

### Especificaciones

Base	Poliuretano
Consistencia	Fluido
Sistema de curado	Curado con humedad
Densidad**	Ca. 0,95 g/ml
Tiempo de secado (a 23°C y 50% de humedad relativa)	Ca. 10 min.
Consumo (*)	150-200 g/m <sup>2</sup>
Temperatura de aplicación	10 °C → 35 °C

\*Estos valores pueden variar en función de factores medioambientales como, por ejemplo, la temperatura, la humedad y el tipo de sustratos. \*\* La información se refiere al producto completamente curado.

### Descripción del producto

SPS Alu Primer Black es un primer de metal negro con disolventes para el tratamiento de perfiles metálicos que forman parte de la estructura portante para paneles de fachada encolados. SPS Alu Primer Black forma parte del sistema Soudal Panel System.

### Propiedades

- Muy fácil de aplicar
- Secado rápido
- Listo para usar
- Adhesión buena en aluminio
- Excelente resistencia a la radiación ultravioleta
- Gran capacidad de cobertura
- A base de disolvente
- inflamable

### Aplicaciones

- Aplica una capa de laca negra en la superficie de conexión de estructuras de soporte en el caso de sellar paneles de fechada.

### Embalaje

Color: negro

Embalaje: 1L lata

### Período de validez

12 meses en envase sin abrir almacenado en un lugar fresco y seco a temperaturas de entre +5 °C y +25 °C.

### Sustratos

*Sustratos:* todos los metales

*Naturaleza:* rígida, limpio, seco y sin polvo ni grasa.

Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad preliminar en todas las superficies. Recomendamos realizar una prueba de compatibilidad preliminar.

### Método de aplicación

SPS Alu Primer Black sacude bien antes de usar, aplica con una brocha en una capa opaca. Deje que la imprimación se seque por completo y que se forme una película seca. Empieza el sellado en los 24 horas después de la aplicación de la primera capa. Selle bien el envase después de usarlo (el contacto con el aire puede disminuir la eficacia del producto).

*Método de aplicación:* Las superficies se deben limpiar, desengrasar y secar.

### Recomendaciones de salud y seguridad

Siga los procedimientos habituales de higiene laboral. Evite el contacto con la piel y los ojos. Consulte la ficha técnica de seguridad de materiales y la etiqueta para obtener más información.

### Observaciones

- No lo utilice sobre superficies porosas como construcciones de madera.

Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. Soudal se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso.